

RAPPORTO DI PROVA

106365 / 1

Ricevimento campione: 25-06-09
Esecuzione prova: 27-07-09
Emissione rapporto: 30-07-09

Denominaz.campione: Ciclo: Idrofond 3277 + Idropac 3296 C 50

KEMICHAL S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2
35010 TREBASELEGHE (PD)
ITALY

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720:2009

Prodotti	Tempo di contatto 16 ore		Tempo di contatto 1ora		Tempo di contatto 10 minuti		Tempo di contatto 10 secondi	
	Valutazione a	Valutazione b	Valutazione a	Valutazione b	Valutazione a	Valutazione b	Valutazione a	Valutazione b
Acido acetico (soluz. acquosa 10%)	5	5	/	/	/	/	-	-
Acetone	4	4	-	-	-	-	4	4
Ammoniaca (soluz. acquosa 10%)	2	2	2	2	3	3	-	-
Vino rosso	2	2	3	3	4	4	-	-
Acido citrico (soluz. acquosa 10%)	4	4	5	5	/	/	-	-
Soluzione detergente	5	5	/	/	-	-	-	-
Caffé	2	2	3	3	-	-	-	-
Cloramina T (soluz. acquosa 2,5%)	4	4	5	5	/	/	-	-
Inchiostro per timbri	2	2	-	-	-	-	-	-
Etanolo (soluz. acquosa 48%)	4	4	4	4	4	4	-	-
Etile-butile acetato (1:1)	4	4	-	-	-	-	4	4
Olio di oliva	5	5	/	/	/	/	-	-
Olio di paraffina	5	5	/	/	-	-	-	-
Carbonato di sodio (sol. acquosa 10%)	5	5	/	/	-	-	-	-
Cloruro di sodio (sol. acquosa 15%)	5	5	/	/	-	-	-	-
Té	5	5	/	/	-	-	-	-
Acqua distillata	5	5	/	/	-	-	-	-
Birra chiara	5	5	/	/	/	/	-	-

Valutazione dei risultati:

/	non necessaria
-	non prevista dalla norma UNI 10944

5 = nessun danneggiamento
4 = lieve cambiamento
3 = leggero segno
2 = segno pronunciato
1 = struttura superficie modificata

Classe raggiunta
secondo UNI 10944

/

- Valutazione a = eseguita con luce diffusa
- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Chipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**106365 / 2**

Ricevimento campione: 25-06-09

Esecuzione prova: 14-07-09

Emissione rapporto: 30-07-09

Denominaz.campione: Ciclo: Idrofond 3277 + Idropac 3296 C 50

KEMICHAL S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2
35010 TREBASELEGHE (PD)
ITALY**Resistenza alla graffiatura UNI 9428:1989**

Risultati della prova:

Carico N	Osservazioni
0,6	///

Livello di prova raggiunto :	3
------------------------------	----------

Note

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.